

Información Técnica – Poliéster Reciclado 40/2

Producto:

Hilo de Coser 100% Spun Poliéster 40/2

TITULO REAL PROMEDIO (Ne)	: 38.60 / 2 (+ / - 5 %)
TITULO REAL PROMEDIO (Nm)	: 65.36 / 2 (+ / - 5 %)
TITULO REAL PROMEDIO (dTex)	: 153 x 2 (+ / - 5 %)
NUMERO DE CABOS	: 02
RESISTENCIA MEDIA A LA ROTURA (g)	: 980
TENACIDAD (RKM)	: 32.0
ELONGACION %	: 16.0 (+ / - 10 %)
RESISTENCIA AL CALOR	: 145°C (temperatura máx. continua de planchado)
RESISTENCIA A LOS AGENTES QUÍMICOS	: Buena
RESISTENCIA A LA ABRASION	: Buena

Estándares de Solidez:

ENSAYO	METODO DE ENSAYO	CAMBIO COLOR	TRANSF DE COLOR
Tono	ISO R 105 Escala Gris	4	--
Solidez al agua	ASTM D 204	4	4
Solidez al lavado	ISO 105 / CO3	4	4
Solidez al frote	AATCC N° 8	--	4

Garantías

Estándares de solidez adicionales deben ser solicitados explícitamente antes de poner la orden de compra. Es importante tener en cuenta que esta garantía es válida siempre y cuando los hilos de coser sean utilizados en las aplicaciones para las que fueron diseñados. Es decir, en operaciones normales de costura, exceptuándose de éstas las costuras de contraste, procesos de termofijado en estampados, aplicaciones de bordado, etc.

Evaluamos que cada lote cumpla con los requisitos garantizados; sin embargo, pueden haber casos donde se presenten discrepancias que puedan dar origen a un reclamo por parte del cliente. En el eventual caso que un reclamo sea aceptado, se procederá a la devolución y reemplazo del hilo, en su defecto a solicitud expresa del cliente, se emitirá una nota de crédito.

Por cualquier reclamo aceptado, reconoceremos una merma de hasta un 1% de la cantidad despachada, la cual se entiende ha sido utilizada por el cliente para sus pruebas antes de presentar el reclamo.

Textil El Amazonas no reconocerá pagos por piezas cosidas o confeccionadas, transporte o cualquier otro concepto no relacionado directamente con el hilo.